

Hannoband®-3E UA



Descripción del producto

Hannoband®-3E UA es una cinta de sellado de juntas multifuncional precomprimida e impregnada para sellar todas las áreas funcionales en el sellado de juntas de ventanas con un solo producto. La cinta cumple todos los requisitos de estanqueidad al aire y a la lluvia.

Propiedades del producto

- MF2 DIN 18542:2020
- Estanco a la lluvia torrencial $\geq 600\text{Pa}$ (DIN EN 1027)

Ámbitos de aplicación

Hannoband®-3E UA puede utilizarse para sellar la junta de conexión inferior de la ventana. Se debe utilizar una unión atornillada para transferir la carga, lo que permite una transferencia definida de las fuerzas a la estructura del edificio. Gracias a los diferentes anchos y grosores de cinta, se puede sellar una amplia gama de anchos de junta y grosores de perfil de ventana. Hannoband®-3E UA no está diseñada para juntas de dilatación en la zona de la fachada. Utilice una cinta del grupo de tensión 1 probada según DIN 18542: --> Hannoband®-BG1.



Forma de suministro

- Precomprimido en rollos
- autoadhesivas por una cara
- membranas funcionales que se adaptan a la humedad

Dimensión	Profundidad de la junta [mm]	Ámbito de aplicación [mm]	
		Min (bmin)	Max (bmax)
30/4-9	30	4	9
35/4-9	35		
40/4-9	40		
30/6-15	30	6	15
35/6-15	35		
40/6-15	40		
30/10-20	30	10	20
35/10-20	35		
40/10-20	40		
30/15-30	30	15	30
35/15-30	35		
40/15-30	40		

Procesamiento

Tenga en cuenta nuestras instrucciones de instalación, que se adjuntan a cada caja, en particular la información sobre el comportamiento de la instalación y la fijación. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, las membranas pueden necesitar algún tiempo para adherirse de forma definitiva y uniforme a los flancos de las juntas.

Datos técnicos

Propiedad	Norma	Valor
Color	-	antracita, con membranas funcionales
Grupo de resistencia	DIN 18542:2020	MF2, MPA*
Comportamiento frente al fuego	DIN 4102-2 DIN EN 13501	B2, AbP MPA* Klasse E, MPA*
Estanqueidad al aire	DIN EN 12114	$an < 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h m (daPa)}^{2/3}]$, MPA*
Estanqueidad a la lluvia torrencial	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$, MPA*
Conductividad térmica	DIN 18542	$\lambda \leq 0,0417 \text{ W/m K}$, MPA*
Resistencia a la difusión del vapor de agua	DIN EN ISO 12572	variable del aire $\mu=10-47$
Compatibilidad con los materiales de construcción vecinos	DIN 18542:2020	dado, MPA*
Resistencia a la temperatura	DIN 18542:2020	de -30 °C a 60 °C
Emisiones	EMICODE	EC1Plus, GEV*
Temperatura de procesamiento	-	5°C a 30°C. Preenfriar la cinta a partir de 20°C, precalentar si es necesario a bajas temperaturas.
Caducidad	-	12 meses, en seco, a temperatura ambiente en el envase original
* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover; GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.		

Indicaciones especiales

Observe nuestras instrucciones de instalación, en particular la información sobre el comportamiento de la instalación y la fijación. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, las membranas pueden necesitar algún tiempo para presionar firme y uniformemente contra los flancos de la junta. Por lo tanto, las pruebas de estanqueidad sólo deben realizarse cuatro semanas después de la instalación profesional.

Limpieza

Limpieza de la piel con agua y jabón. Los restos de impregnación y/o adhesivo pueden eliminarse con un producto de limpieza a base de gasolina. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

Medio ambiente, eliminación y seguridad

Según los datos y la experiencia disponibles, el producto no es una sustancia peligrosa en el sentido de la Ordenanza sobre sustancias peligrosas y las directivas CE correspondientes. No obstante, se recomienda observar las precauciones e higiene habituales al manipular sustancias químicas. Los residuos pueden eliminarse con la basura doméstica. Deben respetarse las normativas locales.

El producto cumple las siguientes directivas o satisface las restricciones de uso requeridas: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHS2), 2015/863 (RoHS3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (gases de efecto invernadero), 2024/590 (agotamiento de la capa de ozono).

Limitación de responsabilidad

Se aplican nuestras condiciones generales de venta con condiciones de garantía, que puede consultar en www.hanno.com. Esta ficha técnica proporciona información no vinculante sin garantía. Las instrucciones de uso estipuladas deben adaptarse a las condiciones respectivas. El usuario está obligado a comprobar la idoneidad y aplicabilidad mediante sus propias pruebas para evitar fallos por los que no asumimos ninguna responsabilidad. Sujeto a cambios técnicos. Esta ficha técnica ha sido traducida automáticamente. En caso de discrepancias, prevalecerá la versión alemana. Puede solicitar la última versión de esta ficha técnica en info@hanno.com.